



SIMILORO RAME ACIDO FREE

Il rivestimento *similoro rame acido free* è esente da nichel e piombo e da sostanze nocive che rappresentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

La finitura è certificato Oeko – Tex Standard 100 Classe I

TRATTAMENTI

- **RAME**
deposito galvanico effettuato in bagno alcalino
consente di porre uno strato di base a grana fine, privo di porosità, di 10 - 15 micron
- **RAME ACIDO**
processo galvanico realizzato in bagno acido
si ottiene uno strato di rame lucido, privo di micropuntature, con spessore di 8 – 10 micron
- **OTTONE**
deposito galvanico compiuto in bagno alcalino
viene prodotta una lega di rame e zinco, dal caratteristico colore giallo lucido
- **ORO**
lo strato sottile di oro puro si realizza in un bagno acido con elevata penetrazione e senza agenti complessati
- **VERNICE**
il ciclo standard per questa finitura prevede l'applicazione di uno strato trasparente protettivo mediante zaponatura nitro a immersione.
su richiesta si effettua la verniciatura epossidica a caldo secondo il metodo rotower